



AQUA-STOP BARRO

TRATAMIENTO PARA SUPERFICIES DE BARRO

PROPIEDADES

Impide que penetre por capilaridad agua, aceite, grasa, salsas y restos de productos alimentarios, aceite mineral, etc. evitando la aparición de manchas.

HIDROSTOP BARRO realiza una doble función,

- **protege** las superficies tratadas
- **REALZA EL COLOR DE LAS PIEZAS TRATADAS, DÁNDOLES UN EFECTO HUMEDO.**

Previene la aparición de eflorescencias salinas y disimula las eflorescencias salinas difíciles de eliminar

APLICACIONES

Superficies poco porosas como:

- Barro.
- Terracota.
- Gres rústico poroso.
- Rasilla catalana.



MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar debe estar bien limpia y seca.

1º Aplicar el producto con una brocha, rodillo de pelo corto o un paño seco y extenderlo de manera uniforme por toda la superficie.

2º Cuando la superficie está completamente seca (30-60 minutos) a temperatura ambiente, retirar el exceso de producto pasando un paño limpio y seco hasta obtener un aspecto uniforme.

3º La superficie estará completamente seca y protegida al cabo de 6 horas. Para materiales extremadamente porosos, o en el caso que se desee subir aún más el tono, aplicar 2 o 3 capas dejando 30/60 minutos entre cada aplicación.

Presentación:

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt

Consultar para otros formatos.



ETIQUETADO peligro

H226- Líquido y vapores inflamables. P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P241: Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

aspecto:	líquido ámbar
naturaleza:	polímeros en disolución
densidad (kg/lt):	0.925 +/- 0.010
índice refracción (nD)	1.430 +/- 0.010

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

Recomendaciones

Conviene hacer una prueba previa para ver resultado sobre la superficie particular a emplear. Para un resultado óptimo, es importante extender bien el producto y retirar el sobrante a los pocos segundos.

P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Reglamentación aplicable.

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.



Química Sigüenza

QUÍMICA SIGÜENZA

C/ Alfonso VI, 8
19250-Sigüenza (Guadalajara)
quimica@desigüenza.net

Tlf.: 949 39 01 64 // 679 12 54 62