



ELASTIC TOP AQUO

SELLADOR POLIMERICO PARA SUPERFICIES HUMEDAS

PROPIEDADES

ELASTIC TOP AQUO es un sellante de curado, inodoro y exento de solventes y de isocianatos.

Es un sellante monocomponente de bajo módulo que reticula rápidamente en contacto con la humedad atmosférica y se convierte en una junta flexible.

Mantiene sus propiedades tanto de adherencia como de elasticidad en sus juntas sin producirse envejecimiento, permaneciendo estable a los agentes atmosféricos.

Aspecto	transparente	blanco
densidad	1.02 g/cm ³	1.36 g/cm ³
Tª aplicación	+5°C a +40°C	+5°C a +40°C
Colabilidad	Nula	Nula
Formación piel	12 - 20 min	20 - 45 min
Tª servicio	-30 °C +80°C	-30 °C +80°C
Dureza Shore ISO 868	35	35
Módulo DIN53504	0.60 Mpa	0.30 MPa
Resistencia rotura DIN 53504	2.0 Mpa	0.90MPa
Alargamiento	350 %	570 %

APLICACIONES

ELASTIC TOP AQUO tiene una buena adhesión sin imprimación sobre los soportes empleados generalmente en construcción (vidrio, hormigón, plásticos, PVC, metales, aluminio, zinc, madera, tejas, etc.)

ELASTIC TOP AQUO permite su empleo sobre superficies húmedas, con una correcta adherencia.

ELASTIC TOP AQUO se utiliza como producto de sellado para estanquidad en el campo de la construcción:

- Juntas en paredes y pavimentos.
- Juntas entre prefabricados de hormigón,
- Juntas entre paneles y entre tabiques.
- Juntas entre vidrio y carpintería, y entre carpintería y obra.

MODO DE EMPLEO

Los soportes sobre los que se debe aplicar deben estar bien limpios, evitando la existencia de polvo o grasa que pudieran provocar una deficiente adhesión.

La limpieza de los soportes debe realizarse con los productos adecuados para cada tipo y según las recomendaciones indicadas por los fabricantes de dichos soportes.

Las juntas realizadas con **ELASTIC TOP AQUO** pueden ser pintadas después de su endurecimiento.

Presentación:
Cartuchos 310.

Recomendaciones

P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Reglamentación aplicable.

Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido transparente incoloro
Densidad (kg/lit): 0.923 +/- 0.010
Índice de refracción (nD): 1.423 +/- 0.010

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

ETIQUETADO Peligro

H226 - Líquidos y vapores inflamables. H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H351 - Se sospecha que provoca cáncer. P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. P405: Guardar bajo llave